

FICHA TÉCNICA**SELLADOR DE JUNTAS MONART
K-RATEO****CÓDIGO: K-207****PRODUCTO**

Producto en base polvo, de alta calidad y resistencia, diseñado para ser usado como sellador de juntas (carateo) de revestimientos.

PRESENTACIÓN

Sacos plástico de 2 Kg y 5 Kg
Paletas de madera de 240 sacos de 2 Kg (480 Kg)
Paletas de madera de 160 sacos de 5 Kg (800 Kg)

CARACTERÍSTICAS

- Color : Blanco Ostra, acabado mate.
- Rendimiento: De 2 a 5 m²/ Kg. Dependiendo del grosor de la junta, la aplicación, el tamaño del formato, de las piezas a ser carateadas.
- Inicio de limpieza: 30 minutos
- Tiempo útil mezcla abierta: > 60 minutos
- Transitable: 24 horas
- Endurecimiento final : 48 horas
- Excelente adherencia y plasticidad
- Alta resistencia mecánica.
- Suave y de fácil aplicación.
- No se agrieta.
- No contiene arena en su formulación.

Densidad en polvo : 0,95 gr/cm³

Densidad de la masa : 1,55 gr/cm³

Comportamiento al fuego : No inflamable

SELLADOR DE JUNTAS K-RATEO

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Solo mezclar con agua limpia hasta conseguir una pasta homogénea.

Dosificación:

- Tipo lechada : 0,60 lts. De agua por Kg de producto.

- Tipo pasta : 0,40 lts. De agua por Kg de producto.

Verter el producto en el recipiente con agua, hidratar por 2 minutos, mezclar hasta obtener la consistencia deseada.

Dejar reposar por 3 min. Una vez mezclado y reposado, no agregar más agua ni producto.

APLICACIÓN

Para sellar las juntas entre revestimientos de cerámica, mármol, porcelanato, granito.

Igual aplicación , en la colocación de piezas sanitarias.

Rellenar completamente las juntas con la ayuda de una espátula de goma, ejerciendo suficiente presión para cubrir todas las cavidades existentes. Pasados 30 minutos de su aplicación, se procede a la limpieza de los excesos de mezcla, con una esponja semi-húmeda.

RECOMENDACIONES DE USO

La superficie dónde será aplicada , debe estar limpia, seca y libre de grasas. Aplicar con llana o espátula de goma.

K-rateo

BLANCO PLUS

Sellador de juntas

3

SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tomar las mismas precauciones necesarias en el uso de productos cementosos.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar en lugares secos y ventilados, sobre paletas de madera separados del piso. Se conserva hasta por (12 meses) en el envase original cerrado.

GARANTÍA DE CALIDAD

GRUPO MONART C.A

Extiende la garantía sobre sus productos basados en nuestras especificaciones.

No se responsabiliza por fallas que se originen por inadecuada preparación de la mezcla , una mala aplicación en su acabado o por fallas en la superficie dónde se aplique.

