

**FICHA TÉCNICA****KP-210****SELLADOR DE JUNTAS PARA PISCINAS Y BAÑOS****(Carateo)****CARACTERÍSTICAS**

- Color : Blanco ostra
- Acabado : Mate
- Rendimiento : De 2 a 5 m<sup>2</sup>/Kg dependiendo del formato y la profundidad de la junta.
- Inicio de Limpieza : 30 Min.
- Tiempo útil mezcla abierta: >60 Min.
- Transitible : 48 Horas
- Endurecimiento final : 72 Horas
- Llenado de agua: 72 Horas
- Excelente adherencia y plasticidad
- Alta resistencia mecánica
- De suave y fácil aplicación
- No se agrieta
- No contiene arena en su formulación
- Evita la humedad de las superficies (techos) debajo de las duchas.

**PRODUCTO**

Producto en base polvo de alta calidad y resistencia, diseñado para ser usado como sellador de juntas (carateo) de piscinas, salas de baño y áreas expuestas a la humedad.

**PRESENTACIÓN**

Caja de 2Kg.  
Saco plástico de 5 Kg.  
Cajas de embalajes de:  
**12 Unidades. 24 Kg**  
Paletas de madera de:  
**200 sacos de 5 Kg.1000 Kg**

## SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tomar las mismas precauciones necesarias en el uso de productos cementosos.

## ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar en lugares secos y ventilados, sobre paletas de madera separados del piso. Se conserva hasta por (24 meses) en el envase original cerrado.

## GARANTÍA DE CALIDAD



### CORPORACIÓN MONART C.A

**Extiende la garantía sobre sus productos basados en nuestras especificaciones.**

**No se responsabiliza por fallas que se originen por inadecuada preparación de la mezcla, una mala aplicación en su acabado o por fallas en la superficie dónde se aplique.**

## PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Solo mezclar dos partes del producto , con una parte de agua limpia hasta conseguir una pasta homogénea. Una vez este mezclado y reposado no agregar más agua ni producto.

Si requiere mayor dureza y tensión superficial , agregar 2 cc por Kg, de Sikatop 80 o similar. La mezcla una vez preparada, equivale a 1/2 galón de producto en pasta.

## APLICACIÓN

Para sellar las juntas entre revestimientos de piscinas . Igualmente para “caratear” juntas de mármol , porcelanato granito y cerámica en salas de baño y en áreas expuestas a la humedad. Rellenar completamente las juntas con la ayuda de una espátula de goma , ejerciendo suficiente presión para cubrir todas las cavidades existentes. Pasados 30 minutos de su aplicación , se procede a la limpieza de los excesos de mezcla , con una esponja semi-humeda.

## RECOMENDACIONES DE USO

La superficie dónde será aplicada , debe estar limpia, seca y libre de grasas. Aplicar con llana o espátula de goma.