

## FICHA TÉCNICA

# PASTA PROFESIONAL MONART TIPO ESTUCO

**CÓDIGO: P-151**



## PRODUCTO

**Producto en base polvo, de alta calidad y resistencia, diseñado para ser usado como acabado final, encamisado de paredes, para nivelar imperfecciones.**

## PRESENTACIÓN

**Sacos plásticos de 10 y 3 Kg.  
Paletas de madera de 100 sacos de 10 Kg ( 1.000 Kg )  
Paletas de madera de 200 sacos de 03 Kg ( 600 Kg )**

## CARACTERÍSTICAS

- Color Blanco Ostra, acabado mate. Textura lisa.
  - Rendimiento: Promedio 0,33 Kg/m<sup>2</sup> (Polvo), un saco 30,3 m<sup>2</sup>.
  - Secamiento al tacto : < 30 min
  - Tiempo útil mezcla abierta : > 60 min
  - Secamiento para lijar y pintar : 24 horas.
  - Excelente adherencia y plasticidad.
  - Suave y de fácil aplicación.
  - No se agrieta
  - En su fabricación, no se utiliza arena.
- Densidad en polvo : 0,90 gr/cm<sup>3</sup>  
Densidad de la masa : 1,45 gr/cm<sup>3</sup>  
Comportamiento al fuego : No inflamable

## **PASTA PROFESIONAL MONART TIPO ESTUCO**

### **PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN**

Solo mezclar con agua limpia hasta conseguir una pasta homogénea.

Dosificación, saco de 10 Kg. de 5,5 a 6,0 lts de agua (En volumen, 2 partes de producto / 1 parte de agua)

Verter el producto en el recipiente con agua limpia, hidratar por 2 minutos, mezclar hasta obtener la consistencia deseada. Dejar reposar por 3 minutos. Una vez mezclado y reposado, tratar de no agregar más agua ni producto a la mezcla.

Al mezclarse los 10 Kg d polvo, y reaccionar con agua, el producto obtenido equivale a 4 galones, aproximadamente, de pasta profesional preparada.

### **APLICACIÓN**

En superficies de mampostería, concreto, drywall , anime, madera. Especial aplicación en paneles prefabricados (Tipo túnel), en este caso, se recomienda aplicar previamente, un fondo antialcalino.

### **RECOMENDACIONES DE USO**

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. La alcalinidad del friso no debe ser mayor a un pH 9, en caso de serlo, aplicar fondo antialcalino antes de la aplicación de la pasta. En paredes ya pintadas, eliminar pintura vieja desprendida. Aplicar con llana metálica lisa.

**PASTA PROFESIONAL MONART**  
**TIPO ESTUCO**

**SEGURIDAD**

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tomar las mismas precauciones necesarias en el uso de productos cementosos.

**ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN**

Almacenar en lugares secos y ventilados, sobre paletas de madera separados del piso. Se conserva hasta por (12 meses) en el envase original cerrado.

**GARANTÍA DE CALIDAD**

**CORPORACIÓN MONART C.A**

**Extiende la garantía sobre sus productos basados en nuestras especificaciones.**

**No se responsabiliza por fallas que se originen por inadecuada preparación de la mezcla , una mala aplicación en su acabado o por fallas en la superficie dónde se aplique.**

