

FICHA TÉCNICA

MASTIQUE MONART

CÓDIGO: MBM-171-10/3



PRODUCTO

Producto en base polvo, de alta resistencia, diseñado para frisar, resanar paredes, nivelar imperfecciones y/o aplicación de friso tipo mezclilla.

PRESENTACIÓN

- Sacos plástico de 10 Y 3 Kg
- Paletas de madera de 100 sacos de 10 Kg(1.200 Kg)
- Paletas de madera de 200 sacos de 3 Kg (600 Kg)

CARACTERÍSTICAS

- Color blanco ostra, acabado mate.
- Textura lisa
- Rendimiento Promedio: 2,5 a 3,0 m²/Kg (25 a 30 m²/Saco 10 Kg).
- Dependiendo del grosor de aplicación, del aplicador y las condiciones generales de la superficie a ser aplicado.
- Tiempo útil mezcla abierta: > 60 minutos
- Secamiento para aplicar pasta : 24 horas
- Secamiento para aplicar pintura: 24 horas
- Excelente adherencia y plasticidad
- Suave y fácil aplicación.
- No se agrieta
- No contiene arena en su fabricación.
- Elimina hasta dos(02) aplicaciones de friso.
- Acabado listo para aplicar pintura.
- Densidad en polvo : 0,98 gr/cm³
- Densidad de la masa : 1,55 gr/cm³
- Comportamiento al fuego : No inflamable

MASTIQUE MONART

2

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Solo mezclar con agua limpia hasta conseguir una pasta homogénea.

Dosificación, saco de 10 Kg. de 5,5 a 6,0 lts de agua
(En volumen, 2 partes de producto / 1 parte de agua).

Mezclar y dejar reposar por 3 minutos.

APLICACIÓN

En superficies de mampostería y concreto.

Se puede aplicar directamente al bloque de concreto.

En láminas de drywall y láminas similares de cemento.

RECOMENDACIONES DE USO

La superficie dónde será aplicada , debe estar limpia, seca y libre de grasas. Aplicar con llana metálica lisa.

MASTIQUE MONART

SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tomar las mismas precauciones necesarias en el uso de productos cementosos.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar en lugares secos y ventilados, sobre paletas de madera separados del piso. Se conserva hasta por (12 meses) en el envase original cerrado.

GARANTÍA DE CALIDAD

CORPORACIÓN MONART C.A

Extiende la garantía sobre sus productos basados en nuestras especificaciones.

No se responsabiliza por fallas que se originen por inadecuada preparación de la mezcla, una mala aplicación en su acabado o por fallas en la superficie dónde se aplique.

